



FICHE TECHNIQUE

MULTI PLUS

NUMÉRO DE PRODUIT: #136.545 (1.8KG)

MULTI PLUS est un mastic polyester multifonctionnel qui peut être utilisé dans une grande variété d'applications. Ses propriétés thixotropes permettent un étalement homogène et lisse, offrant une surface sans pores qui est facile à poncer. Adhère aux surfaces en tôle d'acier galvanisée, en aluminium et en acier. Durcisseur BPO rose inclus.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Haut degré de finesse
- ✓ Fournit une surface sans pores
- ✓ Formule non-collant qui empêche le colmatage du papier abrasif
- ✓ Propriétés thixotropes
- ✓ Fournit une finition lisse et uniforme
- ✓ Facile à poncer

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le remplissage de profondes bosses et imperfections sur les panneaux de véhicules, les automobiles, les camions, les bus et les wagons de chemin de fer.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité et les étiquettes pour des informations de sécurité supplémentaires et des instructions de manipulation. Les instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique. Portez des EPI appropriés, tels que des protections oculaires et cutanées. En cas de blessure, voir les procédures de premiers soins sur la FDS. Observez toujours toutes les précautions applicables et respectez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

INFORMATIONS C. O. V.

Catégorie	Mastic/Matériaux de Remplissage	
	g/L	LBS/GAL
C. O. V.	30.0	0.25
Densité	1600	13.35

DONNÉES DU PRODUIT

Nature: Mastic polyester

Couleur: Blanc

Durée de conservation: Minimum 6 à 8 mois (dans l'emballage d'origine) entre 18 - 20°C

Emballage: 1.8 KG + Durcisseur BPO rose

Unités par boîte: 6

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web

FICHE TECHNIQUE



MANIPULATION

PRÉPARATION

1. Nettoyer et dégraisser tout le panneau à réparer avec de l'eau et du savon, suivi d'un solvant de nettoyage doux.
2. Bien sécher la surface avant de réparer. Garder la zone de réparation petite.
3. Enlever par ponçage toutes les traces de rouille, de vieux mastic, de peinture à base de nitrocellulose, les couches de peintures synthétiques 1K-acryliques ainsi que les couches réactives au solvant de nettoyage.
4. Garder la zone de réparation petite. Poncer toute la zone de réparation avec P40. Utiliser du P80 pour enlever les marques de sablage grossier et pour biseauter les couches de finition vers l'intérieur de la réparation.

N.B. Puisque tous les matériaux à base de résine de polyester sont sensibles à l'humidité, pour éviter la formation de cloques ou de piqûres il est préférable de nettoyer l'acier au jet de sable avant d'appliquer.



MÉLANGE

1. Remuer l'obturateur et pétrir le durcisseur en crème avant de l'utiliser.
2. Ajouter de 2 à 3% en poids de durcisseur BPO en crème rose (ajouter un ruban de durcisseur à la crème du bord au centre d'une flaque de 4" de diamètre).
3. Mélanger bien jusqu'à obtention d'une couleur uniforme.

N.B. Un surdosage du durcisseur en crème doit être évité. Il peut en résulter des saignements et des changements de couleur dans la couche de finition. Un ajout insuffisant de durcisseur peut entraîner l'apparition d'une couche de résine collante en surface.



TEMPS DE TRAVAIL

4 - 5 minutes à une température ambiante de 21°C (>70°F).

TEMPÉRATURE DE RÉACTION

Au moins 10°C jusqu'à 90% d'humidité relative de l'air.

N.B. En hiver, il est conseillé de réchauffer la surface métallique à l'aide de lampes infrarouges ou autres lampes chauffantes avant l'application.



APPLICATION

Étendre des couches minces avec une spatule. Ne pas tacher ou appliquer tout d'un coup.



TEMPS DE SÉCHAGE

20 - 30 minutes à une température ambiante de > 21°C (>70°F).

N.B. La chaleur raccourcira le temps de durcissement tandis que le froid l'allongera.



PONÇAGE

Avant le ponçage, le produit doit durcir pendant 20 - 30 minutes à une température ambiante d'environ 21°C (70°F) ou plus.

COMME MASTIC DE REMPLISSAGE:

Premier ponçage: P80 - P100

Ponçage finale: P120 - P180

COMME MASTIC FIN:

Premier ponçage: P120 - P180

Ponçage finale: P180 - P240