



## FICHE TECHNIQUE

### NC KOMBI

**NUMÉRO DE PRODUIT:** #126.052 (250 g)

NC Kombi est un mastic mono-composant à base de nitrocellulose conçu pour combler les petites imperfections comme les égratignures, les trous d'épingle et les bosses peu profondes. En raison de sa consistance lisse, il peut être appliqué en très fines couches. Après le ponçage, il donne une surface non poreuse qui peut être peinte sans être apprêté.

#### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Remplit facilement les petites imperfections
- ✓ Consistance exceptionnellement lisse
- ✓ Peut être appliqué en très fines couches
- ✓ Produit une surface sans pores après le ponçage
- ✓ Peut être peint sans apprêt

#### DOMAINE D'APPLICATION

Grâce à sa structure fine, il est recommandé d'utiliser NC KOMBI comme remplissage final avant l'application de la peinture. Idéal pour retoucher les petites imperfections, les bosselures superficielles, les égratignures, les piqûres d'épingle et les dommages causés par les éclats de pierre.

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

#### SANTÉ ET SÉCURITÉ

**Voir la fiche de données de sécurité et les étiquettes pour des informations de sécurité supplémentaires et des instructions de manipulation.** Les instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique. Portez des EPI appropriés, tels que des protections oculaires et cutanées. En cas de blessure, voir les procédures de premiers soins sur la FDS. Observez toujours toutes les précautions applicables et respectez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

#### MANIPULATION

1. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Les surfaces peintes doivent être soigneusement poncées. Peut être appliqué directement sur un apprêt à condition que l'apprêt soit complètement sec.
2. Appliquez le mastic en couches minces. Pour des couches plus épaisses, appliquer par étapes en laissant 30 à 40 minutes entre les applications.
3. Après 3 heures, le mastic peut être poncé humide avec un papier abrasif à grain fin.
4. Une couche d'apprêt peut être appliquée ou le mastic peut être peint directement avec une laque acrylique ou à base de résine synthétique.

#### INFORMATIONS C. O. V.

| Catégorie | Mastic/Matériaux de Remplissage |         |
|-----------|---------------------------------|---------|
|           | g/L                             | LBS/GAL |
| C. O. V.  | 431.9                           | 3.60    |
| Densité   | 1455                            | 12.14   |

#### DONNÉES DU PRODUIT

**Couleur:** Gris foncé

**Temps de durcissement:** Environ 3 heures

**Durée de conservation:** Minimum 6 mois à 18 - 20 °  
C (dans l'emballage d'origine)

**Emballage:** Tube en plastique de 250 g

**Unités par boîte:** 12

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web