



FICHE TECHNIQUE

ADDITIF APPRÊT/SCCELLANT

NUMÉRO DE PRODUIT: #190.245.1

L'additif convertit l'apprêt Primeworx a un scellant uréthane de haute qualité et à 2.1 lb/gal. Cet additif permet une polyvalence sans avoir à stocker plusieurs produits. Il augmente la productivité grâce à ses excellentes caractéristiques de remplissage et de nivellement. Il est facile à appliquer et sa surface lisse est recouvrable après 15 minutes sans aucun ponçage. Il est compatible avec la plupart des peinture à base d'eau et solvant.

FONCTIONNALITÉS

- ✓ Avec le Carworx Primeworx blanc, charbon et noir
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Capacité "wet on wet" avec des couches de finition à base de solvant et d'eau
- ✓ Peut être poncé facilement si nécessaire après 20 min ou plus tôt si séché à la chaleur
- ✓ Flexible pour les en plastique et en caoutchouc, incluant les pare-chocs en plastique (un promoteur d'adhérence peut être requis)
- ✓ Peut être utilisé pour rapprocher les substrats à la couleur réelle et économiser sur la peinture
- ✓ Réduit le nombre de produits nécessaires dans la configuration de la peinture

SURFACES COMPATIBLES

- ✓ Surfaces prêts à peindre, mais qui présentent encore des petites imperfections dans la finition
- ✓ Surfaces où le métal a été exposé pendant le processus de ponçage
- ✓ Aluminium, métal, acier galvanisé, fibre de verre, la plupart des plastiques

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

Des instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique.

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de conservation: 24 mois

COV. Pulvérisable: 2.1 lbs/gal (251 g/l)

Paquet: Quart

Nombre par carton: 12 (Quart)

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web

FICHE TECHNIQUE

MANIPULATION



MÉLANGE

Assurez-vous que le produit est à température ambiante 70 ° F (21 ° C) avant de mélanger

3 parties Primeworx
1 partie de durcisseur
1 partie additif
1 partie réducteur



VIE EN POTS

1 heure à température ambiante 70°F (21°C)



APPLICATION

1.3 - 1.4 mm @ 24 - 30 psi
Appliquer 1 couche mouillée



TEMPS DE SÉCHAGE

A l'air: 15 min pour une couche de finition de solvant humide sur humide à 70°F (21°C)

20 min pour la couche de finition à base d'eau, le scellant doit être complètement sec au toucher